



Rury termokurczliwe 2:1 - samogasnące

TCN20

TCN20 są stosowane w szerokim zakresie aplikacji jako izolacja elektryczna, ochrona mechaniczna i element wiążący przewody.

Właściwości

- Cienkościenne rury wykonane z poliolefiny, do zastosowań ogólnych
- Samogasnące, zgodność z normami UL224 VW-1, CSA
- Szybkie tempo obkurczania
- Niska temperatura obkurczania



Rura termokurczliwa TCN20.

MATERIAŁ	Poliolefina usieciowana (PO-X)
Stopień skurczu	2:1
Temp. pracy	-55°C do +125°C
Min. temp. obkurczania	+100°C
Skurcz wzdłużny	+/-5%
Wytrzymałość dielektryczna	20 kV/mm
Klasa palności	UL224 VW1



Rura termokurczliwa o stopniu skurczu 2:1



TYP	Śred. dostarczana (D)	Rozmiar (imp.)	Śred. po max. skurczu (d)	Grubość ścianki (WT)	Długość (L)	Ilość w rolce	Kolor	Typ narzędzia	Nr art.
TCN20-1.2/0.6	1,2	3/64 "	0,6	0,30	300,0 m	300 m	Czarny (BK)	30;32	300-73010
TCN20-1.6/0.8	1,6	1/16 "	0,8	0,35	300,0 m	300 m	Czarny (BK)	30;32	300-73020
TCN20-2.4/1.2	2,4	3/32 "	1,2	0,45	300,0 m	300 m	Czarny (BK)	30;32	300-73030
TCN20-3.2/1.6	3,2	1/8 "	1,6	0,45	300,0 m	300 m	Czarny (BK)	30;32	300-73040
TCN20-4.8/2.4	4,8	3/16 "	2,4	0,50	300,0 m	300 m	Czarny (BK)	30;32	300-73050
TCN20-6.4/3.2	6,4	1/4 "	3,2	0,55	300,0 m	300 m	Czarny (BK)	30;32	300-73060
TCN20-9.5/4.8	9,5	3/8 "	4,8	0,55	100,0 m	100 m	Czarny (BK)	30;32	300-73070
TCN20-12.7/6.4	12,7	1/2 "	6,4	0,65	100,0 m	100 m	Czarny (BK)	30;32	300-73080
TCN20-19.1/9.5	19,1	3/4 "	9,5	0,80	60,0 m	60 m	Czarny (BK)	30;32	300-73090
TCN20-25.4/12.7	25,4	1 "	12,7	0,90	60,0 m	60 m	Czarny (BK)	30;32	300-73100
TCN20-38.1/19.1	38,1	1-1/2 "	19,1	1,02	30,0 m	30 m	Czarny (BK)	30;32	300-73110
TCN20-50.8/25.4	50,8	2 "	25,4	1,15	30,0 m	30 m	Czarny (BK)	30;32	300-73120

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.

Zalecane narzędzia		
	30	32
	H6100	E4500
	570	569

Więcej informacji na temat narzędzi znajdziesz w rozdziale Narzędzia montażowe.



Szczegółowych informacji na temat norm i dopuszczeń szukaj w Załączniku.