



Rury termokurczliwe 3:1 w rolce

HIS-A - z klejem

HIS-A tworzy uszczelnienie przed wilgocią i chroni przed korozją oraz uszkodzeniami mechanicznymi.

Właściwości

- Koszulki termokurczliwe z klejem
- Klej termotopliwy topi się po podgrzaniu i wypełnia szczeliny
- Podczas ochładzania się koszulki klej twardnieje, tworząc elastyczną ochronę przed wilgocią
- Zapewniają ochronę mechaniczną
- Dostępne w kolorze czarnym oraz przezroczyste
- 6 rozmiarów zapewnia szeroki zakres zastosowań



HIS-A - z klejem.



Rura termokurczliwa o stopniu skurczu 3:1 z klejem

MATERIAŁ	Poliolefina usieciowana (PO-X)
Stopień skurczu	3:1
Temp. pracy	-55°C do +125°C
Min. temp. obkurczania	+100°C
Skurcz wzdłużny	-10% max.
Temperatura topienia się kleju	+85°C
Wytrzymałość dielektryczna	15 kV/mm
Klasa palności	UL224 VW-1 (z wyjątkiem przezroczystych)
Klasa izolacji	A (VDE 0530)

RoHS

TYP	Śred. dostarczana (D)	Śred. po max. skurczu (d)	Grubość ścianki (WT)	Ilość w rolce	Kolor	Typ narzędzia	Nr art.
HIS-A-3/1	3,0	1,0	1,00	10 m	Czarny (BK)	30;32	308-10300
	3,0	1,0	1,00	10 m	Przezroczysty (CL)	30;32	308-10303
HIS-A-6/2	6,0	2,0	1,00	5 m	Czarny (BK)	30;32	308-10600
	6,0	2,0	1,00	5 m	Przezroczysty (CL)	30;32	308-10603
HIS-A-9/3	9,0	3,0	1,00	5 m	Czarny (BK)	30;32	308-10900
	9,0	3,0	1,00	5 m	Przezroczysty (CL)	30;32	308-10903
HIS-A-12/4	12,0	4,0	1,65	5 m	Czarny (BK)	30;32	308-11200
	12,0	4,0	1,65	5 m	Przezroczysty (CL)	30;32	308-11203
HIS-A-18/6	19,0	6,0	2,10	4 m	Czarny (BK)	30;32	308-11800
	19,0	6,0	2,10	4 m	Przezroczysty (CL)	30;32	308-11803
HIS-A-24/8	24,0	8,0	2,35	3 m	Czarny (BK)	30;32	308-12400
	24,0	8,0	2,35	3 m	Przezroczysty (CL)	30;32	308-12403

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.

Zalecane narzędzia		
	30	32
	H6100	E4500
	570	569

Więcej informacji na temat narzędzi znajdziesz w rozdziale Narzędzia montażowe.



Szczegółowych informacji na temat norm i dopuszczeń szukaj w Załączniku.