



Rury termokurczliwe 3:1 - samogasnące

TA37 - rury cienkościenne z klejem

Rury termokurczliwe TA37 charakteryzują się niskim współczynnikiem zadymienia i są odporne na płomień. Dzięki temu spełniają wymagania norm przeciwpożarowych dotyczących izolacji elektrycznej.

Właściwości

- Cienkościenne rury termokurczliwe z klejem
- Bezhalogenowe
- Samogasnące
- Unikatowe połączenie trzech właściwości produktu (bezhalogenowość, klej i odporność na płomień)



TA37 - cienkościenna, bezhalogenowa i samogasnąca rura termokurczliwa 3:1.

MATERIAŁ	Poliolefina usieciowana chemicznie (PO-X)
Stopień skurczu	3:1
Temp. pracy	-40°C do +105°C
Min. temp. obkurczania	+120°C
Temperatura topienia się kleju	+85°C
Skurcz wzdłużny	+3%/-15%
Wytrzymałość dielektryczna	19,7 kV/mm
Klasyfikacja EN45545-2	R22 HL3, R23 HL3
Klasa palności	Samogasnący



Rura termokurczliwa o stopniu skurczu 3:1 z klejem

HF ✓

LFH ✓

RoHS ✓

TYP	Śred. dostarczana (D)	Śred. po max. skurczu (d)	Grubość ścianki (WT)	Długość (L)	Kolor	Typ narzędzia	Nr art.
TA37 3-1	3,2	1,0	0,95	1,2 m	Czarny (BK)	30;32	315-13000
TA37 4.5-1.5	4,8	1,5	1,14	1,2 m	Czarny (BK)	30;32	315-13001
TA37 6-2	6,4	2,0	1,20	1,2 m	Czarny (BK)	30;32	315-13002
TA37 9-3	9,5	3,0	1,30	1,2 m	Czarny (BK)	30;32	315-13003
TA37 12-4	12,7	4,0	1,40	1,2 m	Czarny (BK)	30;32	315-13004
TA37 19-6	19,1	6,0	2,20	1,2 m	Czarny (BK)	30;32	315-13005
TA37 24-8	24,0	8,0	2,50	1,2 m	Czarny (BK)	30;32	315-13006
TA37 40-13	40,0	13,0	2,50	1,2 m	Czarny (BK)	30;32	315-13007
TA37 50-19	50,0	19,0	4,00	1,2 m	Czarny (BK)	30;32	315-13008
TA37 75-25	75,0	25,0	3,00	1,2 m	Czarny (BK)	30;32	315-13009
TA37 120-45	120,0	45,0	4,00	1,2 m	Czarny (BK)	30;32	315-13011

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.

EN 45545-2



Szczegółowych informacji na temat norm i dopuszczeń szukaj w Załączniku.

Dodaj produkty do listy obserwowanych: www.HT.click/2-263

HellermannTyton

263