



Rury termokurczliwe 2:1 - PVC

LVR

Rury LVR stosowane są w instalacjach wiązek kabli i przewodów. Używane są także jako izolacja i ochrona szyn prądowych, wałów oraz akumulatorów.

Właściwości

- Rury termokurczliwe z PVC
- Samogasnące
- Dobra odporność na działanie substancji chemicznych i ochrona mechaniczna



Rura termokurczliwa LVR jako zabezpieczenie mechaniczne rękojeści.

MATERIAŁ	Elastyczny polichlorek winylu (PVC), bezkadmowy
Stopień skurczu	2:1
Temp. pracy	-30°C do +105°C
Min. temp. obkurczania	+80°C
Skurcz wzdłużny	+/-10% max.
Wytrzymałość dielektryczna	22 kV/mm
Czas składowania	12 miesięcy
Temp. składowania	+25°C max.
Klasa palności	ASTM D2671, UL224 VW1



Rura termokurczliwa o stopniu skurczu 2:1

RoHS

TYP	Śred. dostarczana (D)	Śred. po max. skurczu (d)	Grubość ścianki (WT)	Ilość w rolce	Kolor	Typ narzędzia	Nr art.
LVR-2.4/1.2	2,4	1,2	0,40	250 m	Czarny (BK)	30;32	344-00240
LVR-3.2/1.6	3,2	1,6	0,40	250 m	Czarny (BK)	30;32	344-00320
LVR-4.8/2.4	4,8	2,4	0,50	250 m	Czarny (BK)	30;32	344-00480
LVR-6.4/3.2	6,4	3,2	0,60	250 m	Czarny (BK)	30;32	344-00640
LVR-9.5/4.8	9,5	4,8	0,60	125 m	Czarny (BK)	30;32	344-00950
LVR-12.7/6.4	12,7	6,4	0,70	75 m	Czarny (BK)	30;32	344-01270
LVR-19.1/9.5	19,0	9,5	0,80	100 m	Czarny (BK)	30;32	344-01900
LVR-25.4/12.7	25,4	12,7	1,00	100 m	Czarny (BK)	30;32	344-02540

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.

Zalecane narzędzia		
	30	32
	H6100	E4500
	570	569

Więcej informacji na temat narzędzi znajdziesz w rozdziale Narzędzia montażowe.



Szczegółowych informacji na temat norm i dopuszczeń szukaj w Załączniku.

Dodaj produkty do listy obserwowanych: www.HT.click/2-233

HellermannTyton

233