

Symbol	ZRG
Produkt	taśma dwustronnie klejąca o zwiększonej kleistości
Nośnik	folia PET 0,012 mm
Klej	kauczuk syntetyczny
Przykrycie	biały papier silikonowany 82 g/m ²
Grubość taśmy bez przykrycia	0,17 mm
Odporność temperaturowa	-25 °C do +55 °C
Adhezja przy odrywaniu (AFERA 4001) Po 20 min, prędkość 100mm/min.	36 N/25 mm
Kohezja w 23°C, 1 kg	>15h
Początkowa przylepność, kleistość (AFERA 4015) metoda „Loop tack”	44 N/25 mm
Standardowa długość*	50 m
Standardowe szerokości*	6, 9, 12, 19, 25, 30 mm

* istnieje możliwość przygotowania taśm o wymiarach według potrzeb Klienta.

Ostatnia modyfikacja: 03. 08. 2021/LC_V1

Taśmy należy przechowywać w zamkniętych kartonach, w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej i wilgotności względnej 50%. Optymalne przyleganie do podłoża uzyskamy na powierzchni czystej, suchej i odtłuszczonej. Okres trwałości - 2 lata.

Wszystkie informacje, dane techniczne oraz zalecenia odnoszące się do produktów oferowanych przez naszą firmę, oparte są na testach, które oceniamy jako wiarygodne; ze względu jednak na różnorodność materiałów, podłoży i odmiennych warunków pracy nie możemy zagwarantować całkowitej skuteczności aplikacji. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za decyzję czy dany produkt jest odpowiedni do zastosowania przy konkretnej aplikacji oraz za jej wykonanie.