

Symbol	VB 025 C	
Produkt	taśma dwustronnie klejąca	
Nośnik / klej	spieniony akrylan	
Gęstość	1000 kg/m ³	
Kolor	bezbarwny	
Przykrycie	czerwona folia PE	
Grubość całkowita (bez przykrycia)	0,25 mm (± 0,05 mm)	
Odporność temperaturowa	-40 °C do +100 °C (krótkotrwale do +160 °C)	
Adhezja przy odrywaniu (ASTM-D-3330)	3000 gf/25 mm	
Kohezja (ASTM D-1002)	4000 g/cm ² 5500 g/cm ²	po 20 min po 24 h
Wytrzymałość na rozrywanie (ASTM-D-897)	7000 gf/cm ²	
Odporność na UV	dobra	
Standardowa długość*	33 m	
Standardowe szerokości*	6, 9, 12, 19, 25, 30 mm	

* istnieje możliwość przygotowania taśm o wymiarach według potrzeb Klienta.

Data modyfikacji: 17-10-2024

Taśmy należy przechowywać w zamkniętych kartonach, w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej. Optymalne przyleganie do podłoża uzyskamy na powierzchni czystej, suchej i odtłuszczonej.

Wszystkie informacje, dane techniczne oraz zalecenia odnoszące się do produktów oferowanych przez naszą firmę, oparte są na testach, które oceniamy jako wiarygodne; ze względu jednak na różnorodność materiałów, podłoży i odmiennych warunków pracy nie możemy zagwarantować całkowitej skuteczności aplikacji. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za decyzję czy dany produkt jest odpowiedni do zastosowania przy konkretnej aplikacji oraz za jej wykonanie.