

| | |
|--|---|
| Symbol | VB 040 G |
| Produkt | taśma dwustronnie klejąca |
| Nośnik / klej | spieniony akrylan |
| Gęstość | 780 kg/m ³ |
| Kolor | szary |
| Przykrycie | czerwona folia PE |
| Grubość całkowita (bez przykrycia) | 0,4 mm (± 0,1 mm) |
| Odporność temperaturowa | -40 °C do +100 °C (krótkotrwale do +160 °C) |
| Adhezja przy odrywaniu (ASTM-D-3330) | 3,3 kg/25 mm |
| Kohezja (ASTM D-1002) | 7,5 kg/cm ² po 24 h |
| Wytrzymałość na rozrywanie (ASTM-D-897) | 7,5 kg/cm ² |
| Standardowa długość* | 33 m |
| Standardowe szerokości* | 6, 9, 12, 19, 25, 30 mm |

* istnieje możliwość przygotowania taśm o wymiarach według potrzeb Klienta.

Data modyfikacji: 17-10-2024

Taśmy należy przechowywać w zamkniętych kartonach, w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej. Optymalne przyleganie do podłoża uzyskamy na powierzchni czystej, suchej i odtłuszczonej.

Wszystkie informacje, dane techniczne oraz zalecenia odnoszące się do produktów oferowanych przez naszą firmę, oparte są na testach, które oceniamy jako wiarygodne; ze względu jednak na różnorodność materiałów, podłoży i odmiennych warunków pracy nie możemy zagwarantować całkowitej skuteczności aplikacji. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za decyzję czy dany produkt jest odpowiedni do zastosowania przy konkretnej aplikacji oraz za jej wykonanie.