

Symbol	VB 200 C		
Produkt	taśma dwustronnie klejąca		
Nośnik / klej	spieniony akrylan		
Gęstość	1000 kg/m ³		
Kolor	bezbarwny		
Przykrycie	czerwona folia PE		
Grubość całkowita (bez przykrycia)	2,0 mm (± 0,1 mm)		
Odporność temperaturowa	-40 °C do +100 °C (krótkotrwale do +160 °C)		
Adhezja przy odrywaniu (ASTM-D-3330)	3800 gf/25 mm		
Kohezja (ASTM D-1002)	2500 gf/cm ² 3500 gf/cm ²	po 20 min po 24 h	
Wytrzymałość na rozrywanie (ASTM-D-897)	5000 gf/cm ²		
Odporność na UV	dobra		
Standardowa długość*	16,5 m		
Standardowe szerokości*	6, 9, 12, 19, 25, 30 mm		

* istnieje możliwość przygotowania taśm o wymiarach według potrzeb Klienta.

Data modyfikacji: 17-10-2024

Taśmy należy przechowywać w zamkniętych kartonach, w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej. Optymalne przyleganie do podłoża uzyskamy na powierzchni czystej, suchej i odtłuszczonej.

Wszystkie informacje, dane techniczne oraz zalecenia odnoszące się do produktów oferowanych przez naszą firmę, oparte są na testach, które oceniamy jako wiarygodne; ze względu jednak na różnorodność materiałów, podłoży i odmiennych warunków pracy nie możemy zagwarantować całkowitej skuteczności aplikacji. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za decyzję czy dany produkt jest odpowiedni do zastosowania przy konkretnej aplikacji oraz za jej wykonanie.