

KARTA TECHNICZNA

A0417



Symbol	VB 025 C	
Produkt	taśma dwustronnie klejąca	
Nośnik / klej	spieniony akrylan	
Gęstość	1000 kg/m ³	
Kolor	bezbarwny	
Przykrycie	czerwona folia PE	
Grubość całkowita (bez przykrycia)	0,25 mm (± 0,05 mm)	
Odporność temperaturowa	-40 °C do +150 °C (krótkotrwale do +250 °C)	
Adhezja przy odrywaniu (ASTM-D-3330)	3000 gf/25 mm	
Kohezja (ASTM D-1002)	4000 g/cm ² 5500 g/cm ²	po 20 min po 24 h
Wytrzymałość na rozrywanie (ASTM-D-897)	7000 gf/cm ²	
Odporność na UV	dobra	
Standardowa długość*	33 m	
Standardowe szerokości*	6, 9, 12, 19, 25, 30 mm	

* istnieje możliwość przygotowania taśm o wymiarach według potrzeb Klienta.

Taśmy należy przechowywać w zamkniętych kartonach, w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej. Optymalne przyleganie do podłoża uzyskamy na powierzchni czystej, suchej i odtłuszczonej.

Wszystkie informacje, dane techniczne oraz zalecenia odnoszące się do produktów oferowanych przez naszą firmę, oparte są na testach, które oceniamy jako wiarygodne; ze względu jednak na różnorodność materiałów, podłoży i odmiennych warunków pracy nie możemy zagwarantować całkowitej skuteczności aplikacji. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za decyzję czy dany produkt jest odpowiedni do zastosowania przy konkretnej aplikacji oraz za jej wykonanie.



ASTAT Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 441, 60-451 Poznań,
tel. 61 435 95 08, tasmykleje@astat.pl, www.astat.pl