

Symbol	ZRPP	
Produkt	taśma dwustronnie klejąca	
Nośnik	folia PET 0,012 mm	
Klej	kautczuk syntetyczny zmodyfikowany	
Przykrycie	Żółta folia PP 83 g/m ²	
Grubość całkowita (nośnik i klej)	0,09 mm	
Odporność temperaturowa	-20 °C do +70 °C (krótkotrwale do +90 °C)	
Adhezja przy odrywaniu 180° (AFERA 4001)	45 N/25 mm 48 N/25 mm	po 10 min po 24 h
Kohezja (AFERA 4012)	26 N/625 mm ²	W temp. 23 °C
Szybka przylepność (AFERA 4015)	34 N/25 mm	
Standardowa długość	4000 m	
Standardowa szerokość	12 mm	

Data modyfikacji: 08-04-2026

Taśmy należy przechowywać w zamkniętych kartonach, w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej i wilgotności względnej 50%. Optymalne przyleganie do podłoża uzyskamy na powierzchni czystej, suchej i odtłuszczonej. Okres trwałości - 2 lata.

Wszystkie informacje, dane techniczne oraz zalecenia odnoszące się do produktów oferowanych przez naszą firmę, oparte są na testach, które oceniamy jako wiarygodne; ze względu jednak na różnorodność materiałów, podłoży i odmiennych warunków pracy nie możemy zagwarantować całkowitej skuteczności aplikacji. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za decyzję czy dany produkt jest odpowiedni do zastosowania przy konkretnej aplikacji oraz za jej wykonanie.