

## TPK Strong – taśma pakowa

### Specyfikacja techniczna :

Cecha	Charakterystyka
Nośnik	BOPP
Dostępne kolory	Biały, Brąz, Transparent
Klej	Kauczuk modyfikowany

Cecha	Jednostka	Średnia wartość	Norma
Szerokość	[mm]	9,12,19,25,30,36,38,48,50,60,72,75,100,120,150	-
Średnica tulei	[mm]	76	-
Grubość taśmy	[ $\mu$ m]	44	EN 1942
Punkt pęknięcia	[%]	140	-
Odporność na rozciąganie	[N/mm <sup>2</sup> ]	140	-
Pomiar adhezji przy odrywaniu pod kątem 180°	[N/cal]	4,0 [ $\geq$ 3,0]	EN 1939
Pomiar adhezji przy statycznym ścinaniu	[h]	$\geq$ 120	EN 1943
Uwagi	Zakres temperatur działania dla taśmy EuroTape Strong : od -20°C do +40°C ; temperatura aplikacji od +5°C		

Taśmy należy przechowywać w zamkniętych kartonach, w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej. Optymalne przyleganie do podłoża uzyskamy na powierzchni czystej, suchej i odtłuszczonej.

Wszystkie informacje, dane techniczne oraz zalecenia odnoszące się do produktów oferowanych przez naszą firmę, oparte są na testach, które oceniamy jako wiarygodne; ze względu jednak na różnorodność materiałów, podłoży i odmiennych warunków pracy nie możemy zagwarantować całkowitej skuteczności aplikacji. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za decyzję czy dany produkt jest odpowiedni do zastosowania przy konkretnej aplikacji oraz za jej wykonanie.