

Uszczelka samoprzylepna- PROFIL CB

Uszczelka samoprzylepna do okien i drzwi o szczelinach 1,0-2,0 mm.

Guma EPDM 8,0 x 2,0 mm.

Dostępne kolory: czarny.

I.p.	Parametry badane	Metoda testu	Jednostka	Wartość wymagana/ Norma
1.	Gęstość	ISO 2781	[g/dm ³]	0,35 +/-0,1
2.	Odkształcenia trwałe (25% comp) po 24h/23°C	ASTM D1056	[%]	max 25
3.	Odkształcenia trwałe (25% comp) po 168h/23°C	ASTM D1056	[%]	max 25
4.	Odkształcenia trwałe (25% comp) po 24h/70°C	ISO 815	[%]	max 60
5.	Kruchość w niskich temperaturach	ISO 812	[°C]	max -40
6.	Odporność na ozon 96h / 200 pphm 20% wydłużenie	ISO 1431-1	[klasa]	Brak pęknięć
7.	Ugięcie przy ściskaniu 25%	ASTM D1056	[kN/m ²]	50 +/-15
8.	Ugięcie przy ściskaniu 25%, zmiana po 168h/70°C	ASTM D1056	[%]	Max +/-30
9.	Chłonność wody	ASTM D1056	[%]	max 5
10.	Barwienie kontaktowe	ISO 3865	[class]	(max 1)
11.	Barwienie migracyjne	ISO 3865	[class]	(max 0)

Wszystkie informacje, dane techniczne oraz zalecenia odnoszące się do produktów oferowanych przez naszą firmę, oparte są na testach, które oceniamy jako wiarygodne; ze względu jednak na różnorodność materiałów, podłoży i odmiennych warunków pracy nie możemy zagwarantować całkowitej skuteczności aplikacji. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za decyzję czy dany produkt jest odpowiedni do zastosowania przy konkretnej aplikacji oraz za jej wykonanie.