

## Uszczelka samoprzylepna– PROFIL KR

Uszczelka samoprzylepna do suchego szklenia, wygłuszania itp..

Guma EPDM 8,0 x 3,0 mm.

Dostępne kolory: biały.

<b>l.p.</b>	<b>Parametry badane</b>	<b>Metoda testu</b>	<b>Jednostka</b>	<b>Wartość wymagana/ Norma</b>
1.	Gęstość	ISO 2781	[g/dm <sup>3</sup> ]	0,30 +/-0,1
2.	Odkształcenie trwałe (50% odksz.) po 22h/23°C	ASTM D1056	[%]	max 25
3.	Odkształcenie trwałe (50% odksz.) po 22h/70°C	ASTM D1056	[%]	max 70
4.	Ugięcie przy ściskaniu 25%	ASTM D1056	[kN/m <sup>2</sup> ]	50 +/-15
5.	Ugięcie przy ściskaniu 25%, zmiana po 168h/70°C	ASTM D1056	[%]	max +/-30
6.	Absorbacja wody	ASTM D1056	[%]	max 5

Wszystkie informacje, dane techniczne oraz zalecenia odnoszące się do produktów oferowanych przez naszą firmę, oparte są na testach, które oceniamy jako wiarygodne; ze względu jednak na różnorodność materiałów, podłoży i odmiennych warunków pracy nie możemy zagwarantować całkowitej skuteczności aplikacji. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za decyzję czy dany produkt jest odpowiedni do zastosowania przy konkretnej aplikacji oraz za jej wykonanie.