

Symbol	FAE
Produkt	Folia aluminiowa zbrojona bez kleju
Nośnik	Folia aluminiowa 12 µm / LDPE 22 g/m ² / siatka z włókna szklanego, zbrojenie 2mm x 2mm
Klej	brak
Gramatura EN 22 286	ok. 78 g/m ²
Wytrzymałość na rozrywanie ISO 527-3	wzdłużnie: 250 N/50mm poprzecznie: 250 N/50mm
Wydłużenie przy zerwaniu DIN 53 354	Wzdłużnie: 4 % poprzecznie: 4 %
Przepuszczalność pary wodnej DIN 53122	< 0,03 g/m ² /d
Odbicie promieniowania podczerwonego	ok. 85 %
Standardowa długość	50 m
Standardowa szerokość	1040 mm

Data modyfikacji: 28-06-2016

Taśmy należy przechowywać w zamkniętych kartonach, w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej i wilgotności względnej 50%. Optymalne przyleganie do podłoża uzyskamy na powierzchni czystej, suchej i odtłuszczonej. Okres trwałości - 2 lata.

Wszystkie informacje, dane techniczne oraz zalecenia odnoszące się do produktów oferowanych przez naszą firmę, oparte są na testach, które oceniamy jako wiarygodne; ze względu jednak na różnorodność materiałów, podłoży i odmiennych warunków pracy nie możemy zagwarantować całkowitej skuteczności aplikacji. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za decyzję czy dany produkt jest odpowiedni do zastosowania przy konkretnej aplikacji oraz za jej wykonanie.