

Symbol	ZF	
Produkt	film klejowy	
Nośnik	brak	
Klej	kauczuk syntetyczny zmodyfikowany 50 g/m ²	
Przykrycie	brązowy papier silikonowany 82 g/m ²	
Odporność temperaturowa	-20 °C do +70 °C	
Adhezja przy odrywaniu 180 ° (AFERA 4001)	45 N/25 mm	po 20 min
Kohezja (AFERA 4012)	20 N/625 mm ²	23 °C
Szybka przylepność (AFERA 4015)	30 N/25 mm	
Rolling Ball (PSTC 6)	5 cm	
Standardowa długość*	50 m	
Standardowe szerokości*	25, 30, 38, 50, 75, 100 mm	

* istnieje możliwość przygotowania taśm o wymiarach według potrzeb Klienta.

Data modyfikacji: 10-11-2023_V1

Taśmy należy przechowywać w zamkniętych kartonach, w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej. Optymalne przyleganie do podłoża uzyskamy na powierzchni czystej, suchej i odtłuszczonej.

Wszystkie informacje, dane techniczne oraz zalecenia odnoszące się do produktów oferowanych przez naszą firmę, oparte są na testach, które oceniamy jako wiarygodne; ze względu jednak na różnorodność materiałów, podłoży i odmiennych warunków pracy nie możemy zagwarantować całkowitej skuteczności aplikacji. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za decyzję czy dany produkt jest odpowiedni do zastosowania przy konkretnej aplikacji oraz za jej wykonanie.