

Symbol	MAC
Produkt	taśma dwustronnie klejąca
Nośnik	czarna pianka PE 250 kg/m ³
Klej	akrylan zmodyfikowany
Przykrycie	brązowy papier silikonowany 80 g/m ²
Grubość całkowita (nośnik i klej)	0,32 mm ±10%
Odporność temperaturowa	-30 °C do +100 °C
Adhezja przy odrywaniu (AFERA 5001)	30 N/25 mm
Magazynowanie (temp. 21°C, wilgotność 50%)	1 rok
Standardowa długość*	50 m
Standardowe szerokości*	6, 9, 12, 19, 25, 30, 38, 50 mm

* istnieje możliwość przygotowania taśm o wymiarach według potrzeb Klienta.

Data modyfikacji: 15-03-2011

Taśmy należy przechowywać w zamkniętych kartonach, w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej. Optymalne przyleganie do podłoża uzyskamy na powierzchni czystej, suchej i odtłuszczonej.

Wszystkie informacje, dane techniczne oraz zalecenia odnoszące się do produktów oferowanych przez naszą firmę, oparte są na testach, które oceniamy jako wiarygodne; ze względu jednak na różnorodność materiałów, podłoży i odmiennych warunków pracy nie możemy zagwarantować całkowitej skuteczności aplikacji. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za decyzję czy dany produkt jest odpowiedni do zastosowania przy konkretnej aplikacji oraz za jej wykonanie.