

Symbol	MDJ
Produkt	taśma dwustronnie klejąca
Nośnik	biała pianka PE zamkniętokomórkowa 67 kg/m ³
Klej	kauczuk syntetyczny
Przykrycie	żółty papier silikonowany 80 g/m ²
Grubość całkowita (nośnik i klej)	1,00 mm
Odporność temperaturowa	-10 °C do +50 °C
Kohezja (AFERA 5012)	> 2 h
Wydłużenie przy zerwaniu (AFERA 5004)	170 %
Wytrzymałość na rozrywanie (AFERA 5004)	11 N/cm
Rolling Ball (PSTC 6)	< 2 cm
Magazynowanie (temp. 21°C, wilgotność 50%)	1 rok
Standardowa długość*	50 m
Standardowe szerokości*	9, 12, 19, 25, 30, 38 mm

* istnieje możliwość przygotowania taśm o wymiarach według potrzeb Klienta.

Data modyfikacji: 11-07-2017

Taśmy należy przechowywać w zamkniętych kartonach, w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej. Optymalne przyleganie do podłoża uzyskamy na powierzchni czystej, suchej i odtłuszczonej.

Wszystkie informacje, dane techniczne oraz zalecenia odnoszące się do produktów oferowanych przez naszą firmę, oparte są na testach, które oceniamy jako wiarygodne; ze względu jednak na różnorodność materiałów, podłoży i odmiennych warunków pracy nie możemy zagwarantować całkowitej skuteczności aplikacji. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za decyzję czy dany produkt jest odpowiedni do zastosowania przy konkretnej aplikacji oraz za jej wykonanie.