

# KARTA TECHNICZNA

A1219



<b>Symbol</b>	<b>VB 080 G</b>
Produkt	taśma dwustronnie klejąca
Nośnik / klej	spieniony akrylan
Gęstość	780 kg/m <sup>3</sup>
Kolor	szary
Przykrycie	czerwona folia PE
Grubość całkowita (bez przykrycia)	0,8 mm (± 0,1 mm)
Odporność temperaturowa	-40 °C do +100 °C (krótkotrwanie do +160 °C)
Adhezja przy odrywaniu (ASTM-D-3330)	3,7 kg/25 mm
Kohezja (ASTM D-1002)	6,5 kg/cm <sup>2</sup> po 24 h
Wytrzymałość na rozrywanie (ASTM-D-897)	6,5 kg/cm <sup>2</sup>
Standardowa długość*	33 m
Standardowe szerokości*	6, 9, 12, 19, 25, 30 mm

\* istnieje możliwość przygotowania taśm o wymiarach według potrzeb Klienta.

Taśmy należy przechowywać w zamkniętych kartonach, w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej. Optymalne przyleganie do podłoża uzyskamy na powierzchni czystej, suchej i odtłuszczonej.

Wszystkie informacje, dane techniczne oraz zalecenia odnoszące się do produktów oferowanych przez naszą firmę, oparte są na testach, które oceniamy jako wiarygodne; ze względu jednak na różnorodność materiałów, podłoży i odmiennych warunków pracy nie możemy zagwarantować całkowitej skuteczności aplikacji. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za decyzję czy dany produkt jest odpowiedni do zastosowania przy konkretnej aplikacji oraz za jej wykonanie.