

SPECIFICA PRODOTTO TECHNICAL DATA SHEET

Mod.: SPE 004

Ed.: 2 Rev.: 4

Data rev: 09/02/21

<u>500</u>

Dati tecnici Technical data

	Metodo <i>Method</i>	u. m.	Valore tipico Typical value	Tolleranza <i>Tolerance</i>
Spessore supporto Backing thickness		μm	28	± 5%
Spessore totale Total thickness	AFERA 5006	μm	45	40 - 50
Carico a rottura longitudinale Longitudinal tensile strength	AFERA 5004	kg/cm N/25mm	4,5 112	3,0 - 5,0 74 - 124
Allungamento a rottura longitudinale Longitudinal elongation at breakage	AFERA 5004	%	140	110 - 220
Adesione metallo Adhesion to steel plate	AFERA 5001	g/cm N/25mm	250 6,2	≥ 180 ≥ 4,4
Rolling ball tack Rolling ball tack	PSTC-6	cm	1	≤3

I metodi di misura sono disponibili a richiesta. I dati sopra riportati si riferiscono solo a valori medi basati su test effettuati nei Laboratori Vibac. Non sono validi come specifiche.

Test methods are available on request. The above data refer only to average values based on tests carried out in Vibac laboratories. They are not valid as specifications.

Colori disponibili	Trasparente	
Available colours	Trasparent	
Supporto	Polipropilene biorientato	
Backing	Bioriented polypropylene	
Adesivo	Gomma Naturale	
Adhesive	Natural rubber	

APPLICAZIONE (APPLICATION):

Nastro adesivo da imballo

Carton sealing adhesive tape

Garanzia Guarantee	Il prodotto e la sua funzionalità sono garantiti per un periodo di 6 mesi dalla data di consegna The product and its functionality is guaranteed for a period of 6 months from delivery date.
Smaltimento Waste	Lo smaltimento dei nastri dovrà essere gestito secondo la legislazione in vigore nel paese corrispondente in cui viene utilizzato il prodotto. The waste of the tapes will be managed according to the legislation in force in the corresponding country in which the product is used.

Vibac non è responsabile di alcun danno diretto o indiretto legato all'uso del prodotto.

Vibac is not responsible nor liable for any direct or consequential loss or damage related to the use of the product.

